

# SEAL-X XP

## AKTIVNO POLIMERNO BRTVILO KOJE SE NANOSI MISTRIJOM

### OPIS

SEAL-X XP je mastika koja se nanosi mistrijom, namijenjena za razne pripreme površina i završne radove s ULTRASEAL XP i drugim CETCO aktivnim vodonepropusnim membranama. Koristeći hidrofilnu polimernu XP tehnologiju, SEAL-X XP nabubri nakon kontakta s vodom i tako stvara nepropusnu barijeru kako u svježoj vodi tako i u uvjetima visoke slanosti. Zbog masne konzistencije, SEAL-X XP se lako nanosi i veže za većinu građevinskih materijala.

### UPOTREBA

SEAL-X XP vodootporna mastika namijenjena za sljedeće upotrebe:

- Materijal za zaobljavanje vodoravnih i okomitih unutarnjih kutova.
- Zaštitni materijal za zaustavljanje prolaza vode mehaničkih i električnih prodora.
- Zaštitni materijal na vodonepropusnim završecima membrane ispod zemlje.
- Materijal za pripremu podloge sa malim betonskim površinskim nedostacima prije instalacije vodonepropusne membrane.

SEAL-X XP je formuliran za uporabu na građevinskom betonu, zidovima sagrađenim od cigle ili kamena i većini metalnih površina. Nemojte koristiti SEAL-X XP na ekstrudiranim polistirenskim sustavima (EPS) za formiranje betona. Koristite samo kod primjena s ispravnim kalupom za ograničenje. Tla za punjenje trebala bi biti zbijena do 85% izmijenjene gustoće Proctor. SEAL-X XP nije sredstvo za pričvršćivanje spojeva koje se širi.

### INSTALACIJA

Sve površine na koje se nanosi SEAL-X XP trebale bi biti suhe i bez prljavštine, prašine, masnoće, hrđe, ulja, sredstava za stvrdnjavanje i drugih kontaminanata. SEAL-X XP se može nanijeti na građevinske betonske površine čim se kalupi uklone. Četke od fine dlake ili završno oruđe slične teksture osiguravaju najbolje prijanjanje i smanjuju otpad. Nanesite neposredno prije postavljanje vodonepropusne membrane. SEAL-X XP ne bi trebao ostati izložen dulje vrijeme prije postavljanja betona ili zatrpavanja.

Nanesite SEAL-X XP debljine 6 mm, osim ako nije drugačije navedeno u uputstvu ili prema uputama proizvođača. SEAL-X XP se može nanositi gdje je temperatura okoline i površine od  $-4^{\circ}\text{C}$  ili iznad.

Oko prodora traka mora biti najmanje 19 mm debljine i neprekidna oko prodora.

Svi izložene podloge treba potpuno pokriti nanošenjem, i proširiti na vodotpornu membranu. Završite finiranje prodora nanošenjem SEAL-X XP na prodor 36 mm i najmanje 6 mm debljine.

Napomena: Kapacitet upotrebe proizvoda varirat će ovisno o uvjetima na terenu i tehnički instalacije.

### PAKIRANJE

SEAL-X XP je dostupan u posudama od 15 kilograma; 48 posuda u paleti. Čuvati na temperaturi iznad  $15^{\circ}\text{C}$  prije nanošenja.

### DOSTAVA, SKLADIŠTENJE I ČIŠĆENJE

Kad se ne koriste, limenke treba držati zatvorene sve vrijeme. Čuvajte ih na temperaturi od  $+15^{\circ}\text{C}$  do  $+27^{\circ}\text{C}$ , na suhom prostoru, udaljenom od topline i plamena. Alatke čistite vlažnom krpom.

### SIGURNOST

Radnici trebaju nositi zaštitnu odjeću i zaštitni očali. Izbjegavajte kontakt s očima i kožom, osobito kod otvorenih rezova. U slučaju kontakta s očima odmah isprati. Nemojte gutati. Pogledajte sigurnosti list za ostala upozorenja i informacije o sigurnosti proizvoda.