

## TEHNIČKI LIST

### TDX Betonkontakt UNI

Vezivni most



#### Područja primjene

Vezivni most za podložne žbuke na kritičnim podlogama. Poboljšava prionjivost vapneno-gipsanih i vapneno-cementnih podložnih žbuka na podlogama od betona i drugim neujednačeno upojnim podlogama.

#### Svojstva

- Dobra prionjivost
- Spremno za uporabu
- Otporno na alkale
- Povećava prionjivost podloge

#### Ugradnja



#### Tehnički podaci

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Šifra artikla                  | 2000964758                                                                          |
| EAN                            | 9003304561247                                                                       |
| Pakiranje                      |  |
| Količina po jedinici pakiranja | 25 Kg/jed.                                                                          |
| Jedinica po paleti             | 24 Jed./pal.                                                                        |
| Granulacija                    | 0-1,2 mm                                                                            |
| Boja                           | crvena                                                                              |
| Potrošnja                      | pribl. 0,3 kg/m <sup>2</sup>                                                        |
| Izdašnost                      | pribl. 85 m <sup>2</sup> /jed.                                                      |
| Vrijeme vezanja                | pribl. 12 h                                                                         |
| Gustoća                        | pribl. 1,65 kg/L                                                                    |
| pH vrijednost                  | 8                                                                                   |

# TDX Betonkontakt UNI

Vezivni most

## Sastav

- Disperzivno vezivo

## Uvjeti obrade

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura zraka odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti prijeći +30 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

## Podloga

Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja i slično. Postotak zaostale vlage u betonskim podlogama mora biti ispod 3,0 % mase (prema mjerenju CM uređajem). Razdjelna sredstva koja stvaraju film (oplatni vosak i oplatna ulja itd.) potrebno je ukloniti.

## Priprema materijala

Sadržaj kante materijala TDX Betonkontakt UNI dobro promiješati i ravnomijerno nanijeti na podlogu.

## Upute za ugradnju

Alat nakon upotrebe temeljito očistiti.

## Ugradnja

Preostale dijelove konstrukcije (drvo, metal, staklo, kamen, podne obloge i dr.) pažljivo zaštitite ili oblijepite vodonepropusnom folijom. Tijekom ugradnje materijala valjkom ili kistom potrebno je dobro paziti da nanos materijala bude ujednačen na cijeloj površini podloge. Tijekom strojne ugradnje TDX Betonkontakt UNI prikladnim pumpama, materijal je nakon nanošenja potrebno

ravnomjerno rasporediti valjkom po cijeloj površini podloge. Vrijeme sušenja prije ugradnje sljedećeg sloja: 12 sati. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.

## Upozorenja

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

## Skladištenje

Skladištiti na suhom, zaštititi od vlage i intenzivnog djelovanja UV zračenja (sunce, svjetlost). Rok upotrebe najmanje 24 mjeseca.

## Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.termodinamika.hr](http://www.termodinamika.hr) ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.